# Fiche technique Panneaux isolants Kerdyn Green 115

| Données techniques | Données | Norme |
|---|---|---|
| Type de panneau/matériau | mousse dure en PET | |
| Fabricant | Gurit® KerdynTM Green 115 | |
| Coloris | vert | |
| Contenu de la cellule | exempt de gaz propulseur halogéné et de HBCD | |
| Format normalisé | 1220 x502 mm / 2440 x1005 mm (tolérance ± 0,5 mm) | |
| Épaisseurs normalisées | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 et 160 mm (tolérance ± 0,5 mm) | |
| Densité apparente | 115 ± 5 kg/m³ | ISO 845 |
| Conductibilitè thermique $\lambda_D$ | 0,0332 W/mK | EN 12667 |
| Absorption d'eau (après 28 jours) | 0.7 % volumiques (testé sur20 mm) | ISO 16535 |
| Gonflement d'épaisseur (après 7 jours) | 0.5 % | EN 12087 |
| Résistance à la pression | 1,60 N/mm²<br>0,57 N/mm² 90° | ASTM D1621 |
| Coefficient de dilatation thermique | LL 72.9*10$^{-6}$<br>UL 73.8*10$^{-6}$ | DIN 53752 |
| Tenue au feu | E | EN 13501-1 |
| Résistance au dévissage axial | 210 N | EN 320 (testé sur 20 mm) |

Les informations techniques reflètent l'état actuel de nos connaissances et de nos expériences. Les situations spécifiques doivent être prises en compte au cas par cas en fonction du contexte. Toutes les valeurs sont des moyennes, sauf indication contraire.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question sur nos produits.



klebit®
**Geweco-Klebit AG** · Selbstklebetechnik · Im Neuegg 4 · CH-8344 Bäretswil
Telefon 044 939 39 09 · Telefax 044 939 39 08 · info@klebit.ch · www.klebit.ch